

**Produktinformation****Produktbeschreibung**

Latexfarbe seidenglänzend, emissionsminimiert, lösemittel – und weichmacherfrei.

Anwendung

Für beanspruchbare Innenanstriche mit seidenglänzendem Oberflächenfinish. Besonders gut als Anstrich auf strukturierten Untergründen, wie Rauhfaser-, Relief- und Prägetapeten sowie Glasgewebe- Wandbeläge. Bestens bewährt in Küchen, Bädern und in Räumen mit Publikumsverkehr wie Praxisräume, Krankenhäuser, Schulen etc..

Eigenschaften:

- emissionsminimiert, weichmacher- und lösungsmittelfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert gemäß Verordnung [F] zur Kennzeichnung von Bauprodukten)
- seidenglänzend
- hoch reinigungsfähig, desinfektionsmittelbeständig
- strukturerhaltend
- hoher Weißgrad und gut deckend
- mit optimalen Verarbeitungseigenschaften

Kenndaten nach DIN EN 13300:

- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
- Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 7 m²/l
- Glanz: mittlerer Glanz / seidenglänzend
- Maximale Korngröße: fein

Verarbeitung**Untergrund**

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit HAERING® Tiefgrund -ELF- grundieren.

Ungestrichene Rauhfaser- Relief- oder Prägetapeten: Ohne Vorbehandlung streichen.

Nicht festhaftende Tapeten:

Restlos entfernen, Kleisterreste abwaschen, mit HAERING® Tiefgrund -ELF- grundieren.

Gipsbauplatten:

Spachtelgrate abschleifen, Untergrund auf ausreichende Qualitätsstufen prüfen. Fertig gespachtelte Gipsbauplatten mit HAERING® Tiefgrund -ELF- (1:1 mit Wasser verdünnt) grundieren. (BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten)

Schimmelbefallene Flächen: Naß reinigen und die trockene Fläche mit HAERING® Dekolor® SH beschichten.

Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen:

HAERING® ISO-TOPP verwenden.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein satter, gleichmäßiger Anstrich, unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnt. Bei kontrastreichen Untergründen einen zusätzlichen Grundanstrich, mit ca. 5% Wasser verdünnt, ausführen.

Verarbeitung

Streichen, rollen, spritzen (airless). Nicht unter +5°C verarbeiten.



**Technische Daten**

Zusammensetzung	Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Schwerspat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Kenndaten nach DIN EN 13300	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m ² /l Maximale Korngröße: fein Glanzgrad: mittlerer Glanz / seidenglänzend
Dichte	Ca. 1,4 g/cm ³
Farbton	weiss
Gebindegröße	2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l in weiss, Base 2 und Base 3
Abtönen	Maschinell im HAERAMIX System oder mit max. 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (airless)
Verdünnung	Max. 5 bis 10 % mit Wasser
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.
Verbrauch	Ca. 140 ml/m ² je Anstrich und in Abhängigkeit vom Untergrund, bei einer Ergiebigkeit von 7 m ² /l
Trocknung	Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 4 – 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 – 3 Tagen. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
GISCODE	BSW20
EU-Grenzwert (VOC)	Kat. (A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Kenzeichnung / Sicherheitshinweise	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 09.08.2019

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de