



Silikonimprägnierung

impregnat silikonowy zawierający rozcieńczalniki

K 3333

Informacja o produkcie

Materiał	Środek hydrofobowy zawierający rozcieńczalniki.
Zastosowanie	Do hydrofobowych impregnacji zewnętrznych i wewnętrznych na mineralnych, porowatych, chłonnych podłożach, takich jak cokoły z piaskowca czy elewacje klinkierowe. Również do późniejszej hydroizolacji farb mineralnych. Nie nadaje się do systemów ociepleń w połączeniu z płytami izolacyjnymi z polistyrenu! Właściwości: Impregnat silikonowy HAERING® zapewnia efekt hydrofobowy, dzięki czemu woda w formie ciekłej nie może wnikać pod powierzchnię, natomiast dyfuzja pary wodnej pozostaje zachowana. Zapobiega wzrostowi glonów i mchu, powstawaniu nieestetycznych plam wilgoci i wykwitów na powierzchniach elewacji. Niebłonotwórczy, głęboko penetrujący, szybko schnący, odporny na alkalia.

Obróbka

Podłoże	Podłoże musi być czyste, mocne i nośne. Świeże podłoża mineralne muszą być wyschnięte. Należy usunąć luźne powłoki malarskie wapienne, mineralne i krzemianowe.
Nakładanie	Malowanie lub natryskiwanie.

Dane techniczne

Skład	Modyfikowana mieszanka silanowo-siloksanowa, dodatki, benzyna lakowa.
Gęstość	Ok. 0,8 g/cm ³
Kolor	Bezbarwny – przezroczysty, nietworzący filmu.
Opakowania	10 l
Nakładanie	Malowanie pędzlem, szczotką, natryskiwanie.
Temperatura	Nie należy stosować w temperaturze poniżej + 8°C temperatury powietrza i obiektu.
Zużycie	Ok. 150 - 500 ml/m ² , zużycie jest silnie uzależnione od chłonności podłoża.
Schnięcie	Ok. 2-3 godzin w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 50 %.
Czyszczenie narzędzi	Rozcieńczalnikiem uniwersalnym bezpośrednio po zakończeniu prac.



Silikonimprägnierung

impregnat silikonowy zawierający rozcieńczalniki

K 3333

Składowanie	Składować w chłodnym, suchym miejscu, wolnym od przemarzania. Stabilność składowania w dobrze zamkniętym opakowaniu oryginalnym wynosi 12 miesięcy.
Informacje o transporcie	Nie jest towarem niebezpiecznym w zakresie ADR.
Kod produktu	M-GF-01
Oznakowanie produktu / bezpieczeństwo	Więcej informacji zawiera aktualna karta charakterystyki.
Utylizacja	Do recyklingu dawać wyłącznie dokładnie opróżnione opakowania. Resztki materiału po wyschnięciu można zutylizować jako odpady domowe. Ewentualnie zasięgnąć informacji w lokalnym zakładzie utylizacji.

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu sporządzono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Stanowią one podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Data aktualizacji: 24.10.2007

Haering Polska sp. z o.o. • ul. Krakowska 66 • 86-031 Niwy-Osielsko k/Bydgoszczy
Telefon: +48 52 370-80-80 • Fax: +48 52 370-80-81
biuro@haering.pl • www.haering.pl