

Türenlack AF

M 7005



Werkstoff:	Decklack für innen und außen, aromatenfrei .
Anwendung:	Spezieller Malerweißlack für Holz und Metall. Vorzugsweise zur Deckbeschichtung von Holz- und Metalltüren und -zargen, die fachgerecht vorbehandelt sind.
Hinweis:	Nicht auf verzinkten Untergründen anwenden!
Eigenschaften:	HAERING-Türenlack zeigt einen hervorragenden Verlauf bei gleichzeitig gutem Standvermögen; außerordentliches Deckvermögen und sehr hoher Weißgrad sind neben der dauerhaften Glanzhaltung besonders zu erwähnen. Geruchsneutral durch aromatenfreie Testbenzine.
Anstrichaufbau:	Holz: Grundieren, spachteln, vorlackieren, decklackieren. Eisen-Metall: Zweimal grundieren (KH-Korrosionsschutzgrund), decklackieren.
Verarbeitung:	Verarbeitungstemperatur : Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 1° C absinken. Verarbeitung: Streichen und rollen unverdünnt bzw. nach Bedarf mit V 1215 Spezialverdünnung AF einstellen. Spritzverfahren: Hochdruck Airless Spritzdruck: ca. 3,5 bar ca. 160 bar Düsengröße: 1,5 - 1,8 mm 0,011 Zoll = 0,28 mm Verdünnung: ca. 5 - 10 % Original

Technische Daten:	Zusammensetzung : Alkydharz, Titandioxid, Additive, aromatenfreie Testbenzine.	Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen	Gefahrstoffverordnung: Entzündlich. VbF entfällt. Beim Spritzen Aerosol nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Bei Verarbeitung in Innenräumen ist für gute Be- und Entlüftung zu sorgen. Gesetzliche Vorschriften beachten !
	Glanzgrad: Hochglänzend	Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 1 °C	Angaben zum Transport: Kein Gefahrgut
	Dichte: Ca. 1,15 g / cm ³	Verbrauch / Ergiebigkeit: Ca. 80 - 120 ml / m ² je Anstrich.	
	Farbton: Weiss	Trocknung: (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte) staubtrocken: nach ca. 4 h griffest nach ca. 14 - 16 h überarbeitbar nach ca. 24 h	Produkt-Code: M – LL 01
	Verdünnung: V 1215 Spezialverdünnung -AF-	Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit geeigneter Verdünnung.	EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie: d(Lb): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 300 g/l VOC
		Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate. Anbruchdosen gut verschließen und kurz stürzen.	Entsorgung: Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information: **Stand 26.01.2012**

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.