



ACRYLLASUR

akrylowy lakier do drewna

W 16..

Informacja o produkcie

Materiał

Wodorozcieńczalna, niskozapachowa i przyjazna dla środowiska akrylowa lazura do drewna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Bez biobójczych środków ochrony powłoki.

Zastosowanie

Jako pierwsza powłoka i warstwa renowacyjna dla stabilnych wymiarowo (np. okna i drzwi) i nie ograniczonych wymiarowo elementów drewnianych (np. płyty, deski, pergole itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynków.
W001600 akrylowy lakier do drewna bezbarwny może być stosowana tylko wewnątrz pomieszczeń.

Akrylowy lakier do drewna nadaje drewnu trwałą ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV oraz zachowuje naturalne usłojenie. Bardzo łatwy w aplikacji, regulujący wilgotność, nieżółknący, o niskiej zawartości substancji szkodliwych, bezwonny.

Właściwości:

- bezzapachowy
- niska zawartość substancji szkodliwych
- łatwa obróbka
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- odporny na promieniowanie UV
- szybko schnący
- regulujący wilgotność
- nieżółknący
- matowy do jedwabście matowego - przy wielokrotnym malowaniu stopień połysku odpowiednio wzrasta (stopień połysku zależy od grubości warstwy, podłoża itp.)

Obróbka

Podłoże

Podłoże musi być wolne od zabrudzeń, substancji oddzielających i suche.
Patrz również: VOC część C i DIN 18363 ust. 3.

System malarski

Drewno musi być suche, czyste i wolne od tłuszczu. Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 15 %. Wyciekającą żywicę należy zmyć rozcieńczalnikiem nitro. Złuszczające się stare powłoki zeszlifować.

Powłoka wewnętrzna:

1-2 razy, w zależności od pożądanej intensywności koloru.

Powłoka zewnętrzna:Pierwsza warstwa:

- | | | |
|------|---------|--|
| 1x | M001000 | podkład impregnujący do drewna
(impregnacja tylko dla drewna miękkiego lub iglastego) |
| 2-3x | W0016.. | akrylowy lakier do drewna |





ACRYLLASUR

akrylowy lakier do drewna

W 16..

	<p><u>Powłoka renowacyjna:</u> 2-3x W0016.. akrylowy lakier do drewna Szalunki budowlane powinny być również obrobione na tylnej stronie. Powierzchnie z mozaiki drewnianej muszą być uszczelnione, aby zapobiec wchłanianiu wody.</p>
Nakładanie	<p>Malowanie, natryskiwanie (przestrzegać odpowiednich środków ochronnych). Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować wyłącznie narzędzia nie rdzewiejące. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Do malowania najlepiej używać pędzli z plastikowym włosiem.</p> <p>Podczas aplikacji i schnięcia temperatura powietrza, lakieru i podłoża nie może spaść poniżej + 5 °C. Nie stosować przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, we mgle, przy dużej wilgotności powietrza oraz tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia deszczu lub nocnych przymrozków.</p> <p>Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac. Ochłapania i zabrudzenia natychmiast usunąć wodą.</p>
Wskazówki	<p>Ciemniejsze odcienie lakieru są bardziej odporne na promieniowanie UV niż jasne. Lakier bezbarwny nie może być stosowany na zewnątrz ze względu na niewystarczającą ochronę przed promieniowaniem UV. Efekt poszczególnych odcieni lakieru na różnych podłożach jest różny, dlatego też zawsze zaleca się wykonanie próbnej powłoki na drewnie, które ma być poddane obróbce. Na jednej powierzchni nakładać tylko farbę z tym samym numerem produkcyjnym / numerze partii. Jeśli istnieje ryzyko przenikania składników drewna przy białych lub jasnych powłokach lazurowych, zalecamy stosowanie lazur na bazie rozpuszczalników i nie zawierających aromatów.</p>

Dane techniczne

Skład	Czysta dyspersja akrylowa, pigmenty, woda, dodatki, eter glikolowy, środki konserwujące (benz- i metyloizotiazolinon).	
Gęstość	Ok. 1,05 g/cm ³	
Kolor	W001600 bezbarwny (tylko do wnętrza) W001601 heban W001602 dąb jasny W001603 sosna W001604 mahoń W001605 orzech włoski W001607 palisander	W001609 tek W001611 biały W001617 ciemny dąb W001618 kasztan W001619 drewno dryfowe W001620 antyczny biały W001621 rubinowy
	Inne kolory dostępne są na zamówienie. Wszystkie odcienie lakieru można ze sobą mieszać.	
Stopień połysku	Matowy do jedwabiście matowego - przy wielokrotnym malowaniu stopień połysku odpowiednio wzrasta (stopień połysku zależy od grubości warstwy, podłoża itp.)	
Opakowania	2,5 l	
Nakładanie	Malowanie (pędzlem z włosiem syntetycznym), natryskiwanie (przestrzegać odpowiednich środków ochronnych).	
Rozcieńczanie	W razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą do ok. 5%.	



ACRYLLASUR

akrylowy lakier do drewna

W 16..

Temperatura	Podczas aplikacji i schnięcia temperatura powietrza, lakieru i podłoża nie może spaść poniżej + 5 °C.
Zużycie	Ok. 80 - 120 ml/m ² , w zależności od rodzaju drewna i chłonności podłoża.
Schnięcie	Pyłosuchość: po ok. 1 godzinie Możliwość ponownego malowania: po ok. 3 - 4 godzinach (przy 20°C i 50% wilgotności względnej). Czas schnięcia zależy od grubości warstwy, podłoża i warunków pogodowych. W niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas schnięcia jest dłuższy.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac.
Składowanie	Przechowywać w suchym, chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Okres przydatności do użycia w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy.
Informacje o transporcie	Nie jest towarem niebezpiecznym w zakresie ADR.
Kod produktu	BSW60
Dopuszczalna przez UE zawartość LZO (VOC)	Kat. (A/e): 130 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 60 g/l LZO
Oznakowanie produktu / Bezpieczeństwo	Więcej informacji zawiera aktualna karta charakterystyki.
Utylizacja	Do recyklingu dawać wyłącznie dokładnie opróżnione opakowania. Resztki materiału po wyschnięciu można zutylizować jako odpady domowe. Ewentualnie zasięgnąć informacji w lokalnym zakładzie utylizacji.

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu sporządzono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Stanowią one podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Data aktualizacji: 01.02.2017

Haering Polska sp. z o.o. • ul. Krakowska 66 • 86-031 Niwy-Osielsko k/Bydgoszczy
Telefon: +48 52 370-80-80 • Fax: +48 52 370-80-81
biuro@haering.pl • www.haering.pl